

# UNDERCOAT EP 215 HB

Fiche Technique n° 19

Edition Septembre 2022

TYPE DE PRODUIT :

## REVETEMENT OU APPRET EPOXY

### PROPRIETES :

L'UNDERCOAT EP 215 HB est un système époxy polyamino-amide applicable en forte épaisseur. Il allie les performances de résistance chimique des polyamines et la tolérance des recouvrements des polyamides.

L'UNDERCOAT EP 215 HB assure en tant que sous-couche intermédiaire entre les enduits et les laques une excellente barrière chimique et garantie une bonne stabilisation des fonds.

L'UNDERCOAT EP 215 HB apporte une excellente résistance chimique des primaires sur les œuvres vives des navires.

Excellente résistance :


- A la chaleur sèche (100°C en continu)
- A l'immersion en eau douce et eau de mer
- A la plupart des solvants et aux graisses
- Excellentes performances de recouvrement et pouvoir garnissant
- Grande facilité de ponçage
- Excellente qualité et finesse du film après ponçage

Application possible d'un film humide jusqu'à 230µm en 2 couches croisées en mouillé sur mouillé. 



Informations  
Produits

### COMPOSANTS :



Durcisseurs

Diluants

Undercoat 215/230 Standard  
Undercoat 215/230 Fast


Diluants

EP n° 3  
EP n° 703 Accélérateur (ne pas utiliser avec le durcisseur Undercoat 215/230 Fast)

DILUTIONS:

BROSSES ET ROULEAUX de 3% à 10%  
PISTOLET PNEUMATIQUE de 5% à 20%  
AIRLESS de 3% à 5%

### SPECIFICATIONS :



Normes et  
Qualifications

MAP YACHTING *Paint Systems* SPEC

Pour les dernières mises à jour manquantes, veuillez nous consulter sur [sales@map-yachting.com](mailto:sales@map-yachting.com)

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

## Préparation de Surface



Toutes les surfaces devant être recouvertes doivent être exemptes de salissures, de pollutions dues aux graisses, à la vapeur d'eau, (consulter le tableau des points de rosée) de poussières ou de moisissures. Afin d'assurer une parfaite finition, et d'obtenir une excellente qualité de tendu de surface, les interfaces ou sous-couches doivent être parfaitement lisses, et exemptes de coulures ou de peau d'orange et poncées avec des abrasifs de très haute qualité à la norme FEPA.

L'UNDERCOAT EP 215 HB peut recevoir les apprêts PU225HB ou PU228HB, préalablement poncés et nettoyés.

L'UNDERCOAT EP 215 HB peut également être mis en œuvre sur les primaires, EP 211, IM409, les systèmes, les enduits MIX FILL 27-10, GREENFILL80, MIXFILL 100, le SPRAYABLE FILLER 500, AEROFILLER 525.01, les systèmes EP 215 HB+, PU225-PU228, EPU 221, et les finitions GL 55, PU 77, PU 99 et TOPCOAT PU320-PU380.

Comme finition des œuvres vives avant les Antifouling PROTIS, ISIS ou GYPTIS.

## Mode d'emploi



Rapport de mélange

(en volume et en poids)

Volume (ml) : **4** Base / **1** Durcisseur standard

Pondéral (gr) : **100** g Base / **15** g Durcisseur standard

Laisser les produits s'acclimater à la température ambiante du site avant l'utilisation. Il convient de mélanger soigneusement la base pendant au moins 5 minutes à l'aide d'un disperseur propre, monté sur un agitateur antidéflagrant. Rajouter ensuite la part de durcisseur en le versant lentement et en continuant le mélange de jusqu'à l'obtention d'un liquide d'aspect onctueux lisse et homogène. Les deux composants étant de viscosité différente, il convient de racler soigneusement les bords du récipient de mélange à l'aide d'une spatule. Les récipients de mélange doivent être à fonds plats et bords parfaitement lisses



Durée de Murissement

15 minutes à 20°C (avec durcisseur Standard)  
10 minutes à 20°C (avec durcisseur Fast)



Viscosité  
initiale  
d'application  
(à 23°C)

18s à 22s Coupe AFNOR n°4



Remarque

Il convient de vérifier la viscosité à l'aide de la coupe AFNOR n° 4 et de réajuster celle-ci, si nécessaire. Une vérification de la viscosité est conseillée toutes les 2 heures. Ne pas oublier de bien mélanger après chaque ré-ajustage en diluant. Les mesures de viscosité sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être utilisées comme paramètres de contrôle de la qualité.

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



**Durée de vie  
du Mélange à 20°C**

6 Heures (avec durcisseur Standard)  
2 Heures (avec durcisseur Fast)



**Remarque**


Poids du film sec pour une épaisseur de 100µm : 286g/m<sup>2</sup>



**Epaisseur du film sec**

100 – 130µm

## Applications & Recommendations



**Conditions**

Durcisseurs :     **Undercoat 215/230 Fast**                     **Undercoat 215/230 Standard**

Température:     15°C– 17°C     20 - 25°C

Hygrométrie :     30 - 65%     40 - 70%



**Note**

La qualité de l'application de tous les revêtements sera influencée par l'équipement de pulvérisation choisi et par la température, l'humidité et le flux d'air de la zone d'application de la peinture. Lors de la première application du produit, il est recommandé de préparer des panneaux d'essai afin d'identifier les meilleurs réglages de l'équipement à utiliser pour optimiser la performance et l'apparence du revêtement. L'UNDERCOAT EP 215 HB peut être appliquée dans des conditions hors des limites indiquées. Des précautions doivent être prises pour garantir un résultat satisfaisant. Veuillez contacter votre technicien MAP YACHTING Paint Systems pour déterminer les techniques d'application appropriées et le choix des diluants lorsque les conditions environnementales sont en dehors de la plage recommandée.



**Remarque**

La qualité du revêtement peut-être dégradée par l'humidité lors de sa phase de réticulation.

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



#### Materiel

Pot sous pression  
Pistolet : AZ1 / IWATA WS200SP / WS200FT / W200G2P  
Buse+ Aiguille: 1.4mm à 1.8mm  
Débit peinture: 170 - 280 ml/min  
Chapeau d'air: G2P / WS-200SP-01 / WS-200FT-01 / WS-200FT-02  
Pression au pistolet: 2.5 – 3.0 Bars  
Pression Produit : 1 Bar

Pistolet par gravité  
Pistolet : AZ3 / IWATA WS400 / W400 / W400WB / W400 BELLARIA  
Buse+ Aiguille: 1.5 mm à 1.8mm  
Débit peinture: 140 - 250 ml/min  
Chapeau d'air: LV2 / BA4-1 / WB1 / WBX  
Pression au pistolet: 1.8 – 2.5 Bars

Airless  
Buse : 0,013 - 0,017 mm  
Pression : 100 - 200 Bars

Electrostatique  
Buse : 1.4 – 1.8 mm  
Pression : 3.5 - 5 Bars



#### Nombre de couche

Appliquer en 2 couches un film humide de 175 à 230  $\mu\text{m}$ .  
Les couches doivent être fermées et homogènes.



#### Nettoyage du matériel

Faire le premier nettoyage au diluant nettoyant (solvant noble sans eau et non recyclé) et finir le nettoyage avec le solvant d'application du système MAP YACHTING Paint Systems.

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

**Propriétés physiques**
**TEMPERATURE LIMITE D'UTILISATION : +100 °C**

**Temps de Séchage**  
 (à 23°C –  
 40 à 60 % HR)

 Hors poussière : 1 heure avec durcisseur Standard  
 Hors poussière : 30 minutes avec durcisseur Fast  
 Sec au toucher : 4 heures avec durcisseur Standard  
 Sec au toucher : 1 heures 30 avec durcisseur Fast  
 Ponçable : 24 heures avec durcisseur Standard  
 Ponçable : 15 heures avec durcisseur Fast

**Recouvrement**  
 (à 23°C –  
 40 à 60 % HR)

 Sans Ponçage par lui-même (pour 130µm secs) :  
  
 Minimum: 6 h avec durcisseur Standard  
 3 h avec durcisseur Fast  
  
 Maximum : 3 mois avec durcisseur Standard  
 6 jours avec durcisseur Fast

**RENDEMENT THEORIQUE**

 5 m<sup>2</sup> / l pour 100 µm secs (sans perte)

**Extrait sec en Volume du Mélange**

51 +/- 3%

**Densité du Mélange à 20°C**

1,46 +/-0,05%


**Composés Organiques Volatiles**

 Base : 426.00 g/l  
 Durcisseur : 417.00 g/l  
 Durcisseur fast: 385.00 g/l

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

**ASPECT**  
(à 60°)

Satiné

**Couleurs**

Blanc

**Point Eclair**

Base et Durcisseur : 23°C ≤ PE ≤ 55 °C

**Stockage**

Stocker le produit au sec et à une température comprise entre + 10°C et + 25 °C selon les spécifications de MAP YACHTING Paint Systems. Stocker dans les récipients d'origine non ouverts. La température de stockage peut varier en fonction des exigences des spécifications de l'équipementier. Se référer à l'étiquette du récipient pour des informations spécifiques sur la durée de stockage.

**Durée de vie**  
**+10°C à 25°C**

Les informations sont données pour des récipients fermés dans les emballages d'origines soit 48 mois selon les spécifications commerciales de MAP YACHTING Paint Systems pour la base d'UNDERCOAT EP 215 HB et 24 mois pour le durcisseur 215/230Standard, 12 mois pour le durcisseur 215/230 Fast. La durée de conservation peut varier en raison des exigences des spécifications de l'équipementier. Se référer à l'étiquette du contenant pour des informations spécifiques sur la durée de conservation.

**Consignes de Sécurité**

Se conformer à toutes les réglementations locales en matière de sécurité, d'élimination et de transport. Vérifiez soigneusement la fiche de données de sécurité (FDS) et l'étiquette de chaque produit avant de l'utiliser.

Les Fiches De Sécurité sont disponibles sur demande.

**Date de publication: Septembre 2022 - POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT**

Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas destinées à être exhaustives et sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur les lois en vigueur : toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part quant à l'adéquation du produit à l'usage prévu le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences fixées par les règles et la législation locales. Lisez toujours la fiche de données du matériau et la fiche technique de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils que nous donnons ou toutes les déclarations que nous faisons à propos du produit (que ce soit dans cette fiche technique ou ailleurs) sont corrects au meilleur de nos connaissances, mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du substrat ou sur les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, à moins que nous n'en convenions autrement par écrit, nous n'acceptons aucune responsabilité quelle qu'elle soit pour la performance du produit ou pour toute perte ou dommage résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et l'examiner attentivement. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles d'être modifiées de temps à autre à la lumière de l'expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche technique est à jour avant d'utiliser le produit. **Les noms de marque mentionnés dans cette fiche technique sont des marques déposées ou sous licence de :**

**MAP YACHTING Paint Systems**

Zone Athelia IV-296 Avenue de la Tramontane-13705 LA CIOTAT CEDEX – France