

# ACRYLTOP PU 77

Fiche Technique n° 25

Edition Septembre 2022

TYPE DE PRODUIT :

## LAQUE POLYURETHANE ACRYLIQUE

### PROPRIETES :



Informations  
Produits

La laque de finition ACRYLTOP PU 77 est une laque polyuréthane bi-composant à haut extrait sec et haut pouvoir couvrant. La laque de finition ACRYLTOP PU 77 est un revêtement dur et tenace qui assure une très bonne protection et une bonne qualité de finition de longue durée. Elle résiste parfaitement aux UV sans risque de farinage même dans les conditions environnementales les plus extrêmes. Idéale en ambiance urbaine, industrielle ou maritime. L'ACRYLTOP PU 77 conserve une très bonne résistance aux températures élevées sans risque de jaunissement dans le temps.

L'ACRYLTOP PU 77 est facile à mettre en œuvre à la brosse, au rouleau, à l'AIRLESS, et au pistolet pneumatique. L'ACRYLTOP PU 77 permet d'assurer une finition de qualité pour :

Les coques, ponts de navires et bateaux de plaisance  
Les espars, les extérieurs de réservoirs de stockage  
Les structures métalliques industrielles en ambiance marine

Elle peut être utilisée à la brosse, au rouleau laqueur ou mousse en tant que finition intérieure et extérieure, existe en version brillante, satiné ou mat.

Existe aussi en version antidérapante (très résistante), en incorporant directement lors du mélange du DECK GRIP M200.

### COMPOSANTS :

Durcisseur ACRYLTOP PU 77

Diluants Spray : PU N°2 (hiver) ou PU N° 4 (été)


Diluants Brosse ou Rouleau : PU N° 7 (été) PU N°4 (hiver)

DILUTIONS:

BROSSES ET ROULEAUX de 15% à 30%

PISTOLET PNEUMATIQUE de 15% à 30%

AIRLESS de 3% à 5%



Durcisseurs  
Diluants

### SPECIFICATIONS :



Normes et  
Qualifications

MAP YACHTING *Paint Systems* SPEC

Pour les dernières mises à jour manquantes, veuillez nous consulter sur [sales@map-yachting.com](mailto:sales@map-yachting.com)

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

# ACRYLTOP PU 77

## Préparation de Surface



Toutes les surfaces devant être recouvertes doivent être exemptes de salissures, de pollutions dues aux graisses, à la vapeur d'eau, (consulter le tableau des points de rosée) de poussières ou de moisissures. Afin d'assurer une parfaite finition, et d'obtenir une excellente qualité de tendu de surface, les interfaces ou sous-couches doivent être parfaitement lisses, et exemptes de coulures ou de peau d'orange et poncées avec des abrasifs de très haute qualité à la norme FEPA.

L'ACRYLTOP PU 77 peut également être mise en œuvre sur les primaires, EP 211, IM409, les systèmes EP 215 HB, EP 215 HB+, EPU 221, PU225-PU228, et recevoir les finitions PU 360 UVR, POLYCLEAR PU 630 UVR, BASECOAT F16, TOPCOAT PU320-PU380 et le système antidérapant DECKTHANE UVR.

## Mode d'emploi



Rapport de mélange

(en volume et en poids)

Volume (ml) : **100** Base / **15** Durcisseur

Pondéral (gr) : **100** g Base / **14** g Durcisseur

Laisser les produits s'acclimater à la température ambiante du site avant l'utilisation. Il convient de mélanger soigneusement la base pendant au moins 5 minutes à l'aide d'un disperseur propre, monté sur un agitateur antidéflagrant. Rajouter ensuite la part de durcisseur en le versant lentement et en continuant le mélange de jusqu'à l'obtention d'un liquide d'aspect onctueux lisse et homogène. Les deux composants étant de viscosité différente, il convient de racler soigneusement les bords du récipient de mélange à l'aide d'une spatule. Les récipients de mélange doivent être à fonds plats et bords parfaitement lisses.



Durée de Murissement

10 minutes à 10°C  
Néant à 20°C



Viscosité  
initiale  
d'application  
(à 23°C)

16s à 22s Coupe AFNOR n°4



Remarque

Il convient de vérifier la viscosité à l'aide de la coupe AFNOR n° 4 et de réajuster celle-ci, si nécessaire. Une vérification de la viscosité est conseillée toutes les 1/2 heures. Ne pas oublier de bien mélanger après chaque ré-ajustage en diluant. Les mesures de viscosité sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être utilisées comme paramètres de contrôle de la qualité.

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



# ACRYLTOP PU 77



## Materiel

Pot sous pression  
Pistolet : IWATA WS200SP / WS200FT / W200G2P  
Buse+ Aiguille: 0.8mm à 1.2mm  
Débit peinture: 170 - 280 ml/min  
Chapeau d'air: G2P / WS-200SP-01 / WS-200FT-01 / WS-200FT-02  
Pression au pistolet: 2.5 – 3.5 Bars  
Pression Produit : 1 Bar

Pistolet par gravité  
Pistolet : IWATA WS400 / W400 / W400WB / W400 BELLARIA  
Buse+ Aiguille: 1.2 mm à 1.6mm  
Débit peinture: 140 - 250 ml/min  
Chapeau d'air: LV2 / BA4-1 / WB1 / WBX  
Pression au pistolet: 1.8 – 2.5 Bars

Airless  
Buse : 0,011 - 0,013 mm  
Pression : 100 - 200 Bars

Rouleau ou Brosse  
Mousse ou laqueur



## Nombre de couche

Appliquer en 2 couches un film humide de 80 à 90 µm.  
Les couches doivent être fermées et homogènes.



## Nettoyage du matériel

Faire le premier nettoyage au diluant nettoyant (solvant noble sans eau et non recyclé) et finir le nettoyage avec le solvant d'application du système MAP YACHTING Paint Systems.

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

# ACRYLTOP PU 77

TEMPERATURE LIMITE D'UTILISATION : +100 °C

## Propriétés physiques



**Temps de Séchage**  
(à 23°C –  
40 à 60 % HR)

Temps de séchage donné pour 80µm secs :

Température	Sec au toucher	Masquage
10°C	6 heures	12 heures
20°C	4 heures	6 heures
30°C	2 heures	4 heures

**Recouvrement**  
(à 23°C –  
40 à 60 % HR)

Par elle-même sans ponçage donné pour 60µm secs (en Spray) :

Température	Minimum	Maximum
10°C	24 heures	12 mois
20°C	12 heures	12 mois
30°C	6 heures	12 mois



**RENDEMENT THEORIQUE**

6.5 m<sup>2</sup> / l pour 80 µm secs (sans perte, dépend des teintes)



**Extrait sec en Volume du Mélange**

52.5 +/- 3%

**Densité du Mélange à 20°C**

1,21 +/-0,05% pour le blanc



**Composés Organiques Volatiles**

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 500 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

# ACRYLTOP PU 77



**ASPECT**  
(à 60°)

Brillant : +80GU\*    Satin : +40-60GU    Mat : +5-10GU  
\*GU= Unité de Brillance



**Couleurs**

Selon les nuanciers RAL, AFNOR, NCS



**Point Eclair**

Base et Durcisseur : 23°C ≤ PE ≤ 55°C



**Stockage**

Stocker le produit au sec et à une température comprise entre + 10°C et + 25 °C selon les spécifications de MAP YACHTING Paint Systems. Stocker dans les récipients d'origine non ouverts. La température de stockage peut varier en fonction des exigences des spécifications de l'équipementier. Se référer à l'étiquette du récipient pour des informations spécifiques sur la durée de stockage.

**Durée de vie**  
**+10°C à 25°C**

Les informations sont données pour des récipients fermés dans les emballages d'origines soit 24 mois selon les spécifications commerciales de MAP YACHTING Paint Systems pour la base ACRYLTOP PU 77 de et 24 mois pour le durcisseur. La durée de conservation peut varier en raison des exigences des spécifications de l'équipementier. Se référer à l'étiquette du contenant pour des informations spécifiques sur la durée de conservation.

## Consignes de Sécurité

Se conformer à toutes les réglementations locales en matière de sécurité, d'élimination et de transport. Vérifiez soigneusement la fiche de données de sécurité (FDS) et l'étiquette de chaque produit avant de l'utiliser.

Les Fiches De Sécurité sont disponibles sur demande.

**Date de publication:    Septembre 2022    - POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT**

Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas destinées à être exhaustives et sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur les lois en vigueur : toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part quant à l'adéquation du produit à l'usage prévu le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences fixées par les règles et la législation locales. Lisez toujours la fiche de données du matériau et la fiche technique de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils que nous donnons ou toutes les déclarations que nous faisons à propos du produit (que ce soit dans cette fiche technique ou ailleurs) sont corrects au meilleur de nos connaissances, mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du substrat ou sur les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, à moins que nous n'en convenions autrement par écrit, nous n'acceptons aucune responsabilité quelle qu'elle soit pour la performance du produit ou pour toute perte ou dommage résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et l'examiner attentivement. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles d'être modifiées de temps à autre à la lumière de l'expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche technique est à jour avant d'utiliser le produit. **Les noms de marque mentionnés dans cette fiche technique sont des marques déposées ou sous licence de :**

**MAP YACHTING Paint Systems**

Zone Athelia IV-296 Avenue de la Tramontane-13705 LA CIOTAT CEDEX – France